

建築用テープのご紹介！

<目張り用テープ>

カットエース® PHBX

◎製品の特長

- **透明性に優れ、重ね貼りもできる作業性のよい目張り用テープ**
作業性に優れた、環境にもやさしいテープです。※
透明性があり目張り用に最適です。



◎製品仕様

製品名	色	基材	巾×長さ (mm×m)	入数 (巻)	粘着力 (N/25mm)	
					SUS	PE
カットエース® PHBX	ナチュラル	PE エンボスフィルム	50×50	30	20	10

上記の値は保証値ではなく、当社測定に基づく代表値です。

※シックハウス問題に対する厚生労働省が定めたホルムアルデヒド、トルエンなどの規制対象物質を粘着剤に使用していません。

<養生用テープ>

カットエース® MF・カットエース® MS

◎製品の特長

- **やわらかさがあり展開が軽く作業性に優れた手切れテープ**
作業性に優れ、環境にもやさしい養生用テープです。※
2種類の粘着力をご用意しています。



◎製品仕様

製品名	色	基材	巾×長さ (mm×m)	入数 (巻)	粘着力 (N/25mm)		
					SUS	ベニヤ	PE
カットエース® MF (床養生用)	緑 青	PE エンボスフィルム	50×25	30	7	4	5
			50×50				
カットエース® MS (一般建築養生用)	白 青緑	PE エンボスフィルム	50×25	30	9	6	6
			50×50				

上記の値は保証値ではなく、当社測定に基づく代表値です。

※シックハウス問題に対する厚生労働省が定めたホルムアルデヒド、トルエンなどの規制対象物質を粘着剤に使用していません。

<気密用スポンジテープ>

スミシーラー

◎製品の特長

●優れた耐熱・耐候性

基材は、安定性に優れるE P D M（合成ゴム）を使用しており、耐熱・耐候性に優れています。
またバックフィルム・粘着剤も耐熱・耐候性に実績のあるものを使用しています。


●優れたシール性能

架橋されたE P D Mの連続気泡スポンジを使用することにより、非常にソフトな圧縮性を持ちながら回復性にも優れており、さまざまな圧縮率での使用に対して高いシール性能を示します。

●優れた寸法安定性・作業性・保管性

P E T製のバックフィルムを貼合することにより、貼付時の寸法安定性に優れ、また容易に手で裂けるため作業性にも優れています。
バックフィルムを使用しロール状の製品形状としているため、型崩れやひずみの心配がなく、保管性・運搬性に優れています。
また剥離紙を使用していないため、使用後のゴミもなく省資源の部材です。

◎構成



◎用途例

気密

窓廻り部分、基礎・土台部分
パネル接合部分

水密

屋根廻り・ソーラーシステム
冷凍ケースの防水用

防音

自動車エンジン廻りの防音
冷蔵庫の圧縮機防音・吸音

防塵

エアコン室外機の内部防塵

◎製品仕様

製品名	色	基材	厚さ×巾×長さ (mm×mm×m)	入数 (巻)	粘着力 (N/25mm)
					SUS
スミシーラー	黒	EPDM発泡体 バックフィルム	3×15×15	66	10
			3×20×15	50	

上記の値は保証値ではなく、当社測定に基づく代表値です。

⚠ 安全に関するご注意 <ご使用前に必ずお読みください>

- 安全データシート（SDS）は別に用意しておりますので、ご参照の上ご使用ください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- 人体には直接貼らないでください。
- 用途を確認しテープの選定をして、目的外の使用をしないでください。
- 被着体の材質表面状態、貼り付け期間により、糊残りや被着体を傷めることがありますので、事前に確認してご使用ください。
- 貼る面のホコリ、油分、水分等をよく拭き取って、しっかり押さえて貼って下さい。
- 直射日光を避け、涼しい所に保管してください。
- 火気の近くで使用しないでください。熱による劣化や引火による火災の危険性があります。

※仕様は予告なく変更することがありますのでご承知をお願いします

住化プラステック株式会社

機能フィルム部 粘着資材チーム

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1-8

TEL 03-6837-9202 <https://www.sumikapla.co.jp>